BASALT


Прочность на растяжение


Эко продукт


Устойчивость к коррозии


Диэлектрический материал


Звукоизоляция


Негорючий


В 3 раза легче по весу

# Технический паспорт Сетки Базальтокомпозитной (СБК) марки «BASALT»

| ***Условное обозначение базальтовых армосеток*** | *СБК 2(150x150)* | *СБК 3(150x150)* | *СБК 4(150x150)* | *СБК 4(200x200)* | *СБК 6(200x200)* | *СБК 6(250x250)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр стержня (проволки), мм | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
| Размеры стороны ячеек по просвету (±5%) (мм) | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 200x200 | 200x200 | 250x250 |
| Масса единицы площади, г/м2 (±5%) | 90 | 200 | 370 | 270 | 500 | 400 |
| Разрывная прочность стержня, МПа не менее | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Предел прочности соединений на отрыв, кг, не менее | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Относительное удлинение, (±5%) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*0С), не более | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Электропроводность | Диэлектрик | Диэлектрик | Диэлектрик | Диэлектрик | Диэлектрик | Диэлектрик |
| Магнитные характеристики | Не намагничивается | Не намагничивается | Не намагничивается | Не намагничивается | Не намагничивается | Не намагничивается |
| ***Параметры упаковки*** | | | | | | |
| Длина, м (1 Карта) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ширина, м (1 Карта) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество, м2 (1 Карта) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Вес нетто, кг (1 Карта) | 0,72 | 1,6 | 2,96 | 2,16 | 4 | 3,2 |
| Количество Кассеты (1 пачка) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество квадратных метров (1 пачка) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Вес нетто, кг (1 пачка) | 7,2 | 16 | 29,6 | 21,6 | 40 | 32 |
| *Возможно производство продукции с нестандартными параметрами | | | | | | |